

FICHE TECHNIQUE

Date:
Avril 2020

SELEMIX[®] LAQUE CELLULOSIQUE 1K EXTRA BRILLANTE 7-330

DESCRIPTION PRODUIT

La laque cellulosique Extra 7-330 *Selemix* est une laque de finition brillant direct nitro cellulosique 1K pour teintes opaques et métallisées.

Cette laque d'aspect haut brillant offre un séchage très rapide.

La laque 7-330 est particulièrement adaptée aux équipements et accessoires, les machines, et à de nombreuses applications industrielles pour lesquelles une finition haut brillant à séchage très rapide est requise.

PRODUITS

7-330	Laque cellulosique Extra brillante <i>Selemix</i>
NPxx	Teintes de base <i>Selemix</i>
Diluants:	
1-215	Diluant nitro cellulosique
1-205	Diluant sans aromatiques

SUPPORTS ET PREPARATION



Surfaces peintes ou mastics polyester et/ou polyuréthane

Ponçage machine au P320-400 et dégraissage soigné



Apprêts 1K *Selemix* :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Voir la fiche technique de l'apprêt pour le temps de recouvrement

Appliquer sur support propre et sec à une T° inférieure au point de rosée pour éviter la condensation. En espace confiné, ventiler durant l'application et le séchage.

MELANGE

Mélanger soigneusement avant activation et vérifier la teinte avant utilisation

	Conventionnel
 En poids: Laque 7-330 Diluant 1-205/1-215	1000 400-600
 En volume: Laque 7-330 Diluant 1-205/1-215	4 2 – 3 (50 - 75%)
 Viscosité (à 20°C): Pot Life/durée de vie du mélange (à 20°C):	23-29 s AFNOR4 Illimité

APPLICATION

	Conventionnel
 Réglages pistolet: Pression air: Pression peinture:	Buse: Gravité: 1.3-1.4mm Succion: 1.6-1.8mm En pression: 0.85-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
 Nombre de couches: Désolvatation entre couches:	2-3 10-15 mn
 Séchage: Epaisseur film sec:	Séchage air 35-45 microns

SECHAGE



à 20°C

Hors poussières:
Au toucher:
Manipulable:
Sec à cœur:

10-15 mn
40-60 mn
60-80 mn
24 hrs

Recouvrable après:

Minimum: 6 hrs
Maximum: 24hrs par lui-même sans ponçage (au-delà : poncer)

Note :

La T° inférieure ou une épaisseur sèche supérieure à 45µm allongera le temps de séchage nécessaire

DONNEES TECHNIQUES

Basées sur mélange prêt à l'emploi avec durcisseur ET diluant:

COV (g/L):

656-693 g/L (selon teinte et dilution)

Extrait sec en poids:

28-36 %

Extrait sec en volume:

19-24 %

Taux solvant (en poids):

64-72 %

Densité du PAE

0.95-1.04 Kg/L

Rendement théorique:

4.7-5.8 m²/L à 40 microns secs

Brillant:

Haut brillant

CODES PRODUITS ET DESCRIPTIONS

Code long (pour commandes)	Code court	Description produit	conditionnement	
1.773.3000/E3.75K	7-330	Laque cellulosique Extra brillante	3.75	Kg
1.773.3000/E15K	7-330	Laque cellulosique Extra brillante	15	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Diluant nitro cellulosique	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Diluant nitro cellulosique	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Diluant sans aromatiques	25	Lt

HYGIENE ET SECURITE

Pour une bonne compréhension des règles en matière d'hygiène, sécurité et environnement, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS) et aux étiquettes sécurité présentent sur les emballages

PRODUIT DESTINE EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, NOUS CONTACTER:

PPG Industries France

10, Rue Fulgence Bienvenüe, 92238 Gennevilliers Cedex, FRANCE

Tel: 01 41 47 23 00

E-mail: accueilgennevilliers@ppg.com