

## FICHES TECHNIQUES

### Produit : **SURFADITIV NOF**

#### • Description Générale

**SURFADITIV NOF** est un agent détergent neutre non moussant avec un effet émulsifiant et dispersant destiné au dégraissage en milieux acide ou alcalin en tunnel de traitement de surface, pour éliminer fluides d'usinage solubles et huiles de coupe ou d'emboutissage, permettent un nettoyage efficace des surfaces.

Utilisé en pré-dégraissage avant phosphatation ou en additif de dégraissage aux bains de phosphatation, il est également utilisé en renfort de dégraissage aux bains alcalins utilisés en tunnel de traitement de surface ou machines à laver.

Étant neutre, il est compatible avec acier, aluminium, acier électrozingué, acier galvanisé, acier inoxydable et plastiques.

#### • Caractéristiques Techniques

ASPECT	Liquide et limpide
DENSITÉ	1.02 environ
pH en solution 1%	7
TENSIO ACTIFS	Non ioniques et anioniques

#### • Utilisation

Grâce à ses propriétés non moussantes, il est utilisé en haute pression ou en aspersion.

Utilisation	Concentration	Température	Temps de contact	Pression
Pré-dégraissage	0.4 à 0.8 %	45 à 60°C	30s à 1 min	1.5 à 2 bars
Dégraissage			1 à 3 min	

• **Compatibilité matériaux**

**SURFADITIV NOF** est compatible avec les matériaux suivants :

- Acier inoxydable, AISI 304L, AISI 316 et AISI 316L,
- Élastomères : Viton®, EPDM,
- Matières plastiques : PP, PEHD, PVDF

• **Conditionnement**

**SURFADITIV NOF** est disponible en conditionnement de 20 kg, 220 kg et IBC de 1.000 kg.

• **Stockage**

Conserver à une température comprise entre 10 et 45° C dans les emballages d'origine, loin des sources de chaleur et d'étincelles. En cas de stockage extérieur, il est recommandé d'éviter une exposition directe aux intempéries.

Le produit si est correctement transporté (à des températures entre 10 et 40 ° C, à l'ombre et loin des sources de chaleur ou décharge électrostatique), est garanti pendant deux ans après la date de livraison.

• **Précaution d'emploi – Étiquetage**

Avant toute utilisation, prendre connaissance de la fiche de données et sécurité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos prescriptions.

Notre service technique est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.