

Fiche Technique

Peintures liquides Cromadex

MP200 MASTIC Haute température sans solvant

Description du produit

Le MP200 est un mastic colle mono-composant compatible avec la plupart des peintures poudre. Il peut servir à l'assemblage des métaux et à la réalisation de joints d'étanchéité ex : les entrefers. Il est compatible avec la plupart des peintures poudres INTERPON polymérisées entre 180 et 200°C.

Caractéristique Produit

Mono-composant Epoxy-PVC. Son durcissement intervient après 15 à 20 minutes à 170°C

Préparation

1. Appliquer sur une surface dégraissée ou grenailée, propre et sèche
2. Eviter les surépaisseurs
3. Appliquer la peinture poudre
4. Passer au four. Le durcissement du mastic et la polymérisation de la peinture poudre se feront simultanément.

Matériels d'application

Pistolet manuel ou pneumatique à tube fermé

Stock et manutention

Stockage	Les conditions de stockage doivent répondre aux instructions de la fiche hygiène et sécurité du produit concerné.
Péremption	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.
Conditionnement :	En poche souple de 600ml en carton de 6 unités

Propriétés physiques

Aspect	Pâte grise
Point d'inflammation	> 200°C
Auto Inflammation	Ne s'enflamme pas spontanément
Densité	1,52g/cm ³
Viscosité	Dynamique à 20°C :21 000MPa
Extrait sec	99,9%

Précautions et mise en garde

Avant d'utiliser ce produit, veuillez-vous référer à la fiche hygiène et sécurité Cromadex.

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas destinées à être exhaustives et toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans cette fiche technique, sans avoir d'abord obtenu une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit aux fins prévues, le fait à ses propres risques. Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que tous les conseils que nous donnons concernant le produit (dans cette fiche ou autrement) soient corrects, nous ne pouvons pas contrôler la qualité ou l'état du substrat ou les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, à moins que nous n'en donnions notre acceptation spécifique, nous n'acceptons aucune responsabilité quelle qu'elle soit découlant de l'utilisation de ce produit ni dans le cadre de pertes ou de dégâts (autres qu'un décès ou des blessures résultant de notre négligence). Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre à la lueur de notre expérience et de notre politique de développement permanent des produits.

La responsabilité de vérifier que cette fiche est la dernière version, avant d'utiliser le produit, incombe à l'utilisateur.