

FICHE TECHNIQUE

Date:
 Septembre 2021

SELEMIX® ADDITIF EFFET MARTELE 6-540

DESCRIPTION PRODUIT

L'additif effet martelé 6-540 *Selemix* est un additif à base de silicone permettant de créer un effet martelé en surface de la laque de finition. Il peut être utilisé dans les laques synthétiques 1K 7-61X, les laques cellulosiques 1K 7-3XX, et la laque PU 2K 7-510.

Il est recommandé, obligatoire si la finition sera exposée en extérieur, d'appliquer d'abord une première couche pleine sans additive, et d'appliquer ensuite une deuxième couche avec l'additif.

La peinture contenant le 6-540 ne peut pas être appliquée à proximité d'autres travaux de peinture au risque de créer une pollution par le silicone et des cratères sur ces pièces adjacentes.

PRODUITS

6-540 Additif effet martelé *Selemix*

SUPPORTS ET PREPARATION

Se référer à la fiche technique de la laque de finition correspondante.

MELANGE

Ajouter le durcisseur et le diluant comme indiqué sur la fiche technique de la laque de finition correspondante.



	Conventionnel			
	7-310 Cellulose	7-330 Cellulose	7-510 Polyuréthane	7-610 Séchage rapide
En poids:				
Laque Selemix	1000	1000	1000	1000
Additif effet martelé 6-540	25-35	25-35	25-35	25-35
Durcisseur	-	-	(9-060) 300	-
Diluant (voir FT laque)	750-850	300-400	35-400	80-120

APPLICATION

Se référer à la fiche technique de la laque de finition correspondante.

Appliquer une **première couche SANS** le 6-540, puis une deuxième **AVEC** le 6-540.

DONNEES TECHNIQUES

Données pour l'additif seul:	
Densité (Kg/L):	0.875
Extrait sec en poids:	1.2%
Teneur en solvant:	98.8%
COV (g/L)	865g/L

CODES PRODUITS ET DESCRIPTIONS

Code long (pour commandes)	Code court	Description produit	conditionnement
1.965.4000/E0.35K	6-540	Additif effet martelé Selemix	0.35 K

HYGIENE ET SECURITE

Pour une bonne compréhension des règles en matière d'hygiène, sécurité et environnement, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS) et aux étiquettes sécurité présentées sur les emballages.

PRODUIT DESTINE EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, NOUS CONTACTER:

PPG INDUSTRIES FRANCE

1-3 route de l'Union

92500 RUEIL-MALMAISON

Tel: 01 41 47 23 00

E-mail: accueilgennevilliers@ppg.com